

**REGAL®****VOPSEA CU FINISAJ MAT SATINAT PENTRU PERETI  
215 MAT - PENTRU INTERIOR**

O vopsea de calitate superioara cu un finisaj estetic,uniform,mat pe tencuiala pregatita in mod corespunzator,pe beton,zidarie,caramida,placi de rigips si lemn. Creata fara amoniu si alti solventi care au mirosuri neplacute,este ideala pentru un utilizator sensibil,ca de altfel si pentru un mediu nepoluat.Are calitati excelente de acoperire,uscare imediata si de rezistenta la socuri.Pentru suprafetele expuse la o folosire excesiva sau o intrebuintare neatenta,folositi emulsia 319 Regal Aquavelvet Eggshell.

**Performance Features**

- Calitate Acrilica Premium.
- Inodor, nu contine amoniu sau alti solventi.
- Se usuca creand un finisaj mat placut.
- Se curata usor. Rezista la stropi.
- Se aplica si se curata usor. Ideala pentru decoratiuni interioare.
- Opacitate excelenta.
- Contine antimucegai.

**Colors :** Alb,putand fi nuanat in peste 35.000 de culori disponibile in gama Moor-O-Matic color system.

**Toxicity:** Nu contine plumb sau mercur.

**Gloss Level:** 0-5 la 60 de grade don unghi vizual.

MAT	LUCIOS
1	1
0	100

**Ghid de Performante:****Rezistenta la Intemperii**

Nu este recomandat pentru uz exterior.

**Rezistenta la Caldura**

60° C.

**Rezistenta la Apa**

Lavabil. Acordati 7 zile pentru ca stratul sa se usuce complet.

**Rezistenta la Abraziune**

Rezista,mai putin culorile inchise.

**Rezistenta la Solventi**

Rezista la diluant. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool.



**VOC (Compusi Organici Volatiliu): 215 REGAL Vopsea cu Finisaj Mat Satinat:** face parte din categoria A/a WB (Pereti de interior si Tavane mate)Limita UE:30g/L(2010)

**Suprafata de acoperire**

12 - 14 m²/L

**Volum Solid**

33%

**Grosimea peliculei umede**

97 micrometri

**Grosimea peliculei uscate**

33 micrometri

**Timp de uscare la 20°C**

1 ora la atingere

2-4 ore pentru al doilea strat

**Flexibilitate**

6mm

**Diluare**

5% apa daca este necesar

**Pentru a fi aplicat cu**

pensula, rola , prin pulverizare

**Pregatirea Suprafetei:** Suprafata care urmeaza sa fie vopsita trebuie curatata,indepartand praful,grasimea,vopseaua decojita si mucegaiul. Slefuiti suprafetele lucioase pana devin mate. Aplicati unul sau doua straturi de 215 Regal pentru pereti, dupa ce ati grunduit suprafata, urmarind instructiunile de mai jos:

**Tencuieli proaspete, Placi de rigips:** Grunduiti cu un strat de 216 Regal Pentru Primul Strat sau 570 Moorestyle Multigrund Alchidic.

**Zidarie,Beton,Caramida:** Grunduiti cu 181 SUPERSPEC Grund Rezistent la Alkali sau 182 SUPERSPEC Grund Stabilizator.

**Suprafete vopsite anterior:** Daca suprafata este fara defecte,grunduiti cu 023 FRESHSTART.Astupati gaurile de cuie si crapaturile,slefuiti cand s-a uscat.Grunduiti suprafetele patate cu 023 FRESHSTART.Daca stratul precedent este pe baza de var,aplicati un strat de 182 SUPERSPEC Grund Stabilizator. **Lemn nou:** Grunduiti suprafata cu 572 Moorestyle Substrat Alchidic sau 023 FRESHSTART.

**Aplicare:**Agitati bine inainte de folosire.Aplicati cu pensula,rola sau prin pulverizare.Pentru suprafetele netede folositi un trafalet cu peri scurte.

**Curatare:**

Curatati echipamentul cu apa calda si sapun,imediat dupa utilizare.

**Precautii -**

Contactul cu pielea: Spalati bine cu apa si sapun. · Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa. · Apelati la asistenta medicala. · Daca se inghite: Apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. A nu se lasa la indemana copiilor. · A se feri de inghet.

**Ambalare si Depozitare**

**Ambalaj :** 0,875 litri; 3,5 litri; 10 litri

**Punct de inflamabilitate:** nu are

**Depozitare:** nepericulos, fara cerinte speciale

